

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭55—144037

| | | | |
|-------------------------|-------|----------|------------------------|
| ⑬ Int. Cl. ³ | 識別記号 | 庁内整理番号 | ⑭ 公開 昭和55年(1980)11月10日 |
| C 08 L 7/00 | | 6779—4 J | |
| C 08 K 5/36 | C A F | 6911—4 J | 発明の数 1 |
| | C A F | 6911—4 J | 審査請求 未請求 |
| C 08 L 9/00 | | 6779—4 J | |
| C 08 K 5/44 | C A F | | |
| // B 29 H 9/06 | | 7179—4 F | |

(全 4 頁)

⑮ ゴム引布用ゴム組成物

ゴム工業株式会社大宮工場内

⑯ 特 願 昭54—52160

⑰ 発 明 者 浅田稔

⑱ 出 願 昭54(1979)4月27日

大宮市三橋1丁目840番地藤倉

⑲ 発 明 者 占部誠亮

ゴム工業株式会社大宮工場内

大宮市三橋1丁目840番地藤倉

⑳ 出 願 人 藤倉ゴム工業株式会社

ゴム工業株式会社大宮工場内

東京都品川区西五反田2丁目11番20号

㉑ 発 明 者 尾上卓也

㉒ 代 理 人 弁理士 雨宮正季

大宮市三橋1丁目840番地藤倉

明 細 書

発明の名称 ゴム引布用ゴム組成物

用ゴム組成物。

特許請求の範囲

- (1) 天然ゴム、硫黄架橋可能なジエン系ゴムの1種以上……100重量部の
(2) 加硫剤……加硫剤との硫黄分2重量部以下
(3) チオウレア系加硫促進剤の1種以上……1.5～4重量部
(4) テアゾール系化合物、スルフェンアミド系化合物の群より成る副加硫促進剤の1種以上……2.0重量部以下
より基本的に成ることを特徴とするゴム引布用ゴム組成物。
- 前記ジエン系ゴムはスチレン-ブタジエンゴム(SBR)、ブタジエンゴム(BR)、エチレン-プロピレンゴム(EPDM)の1種以上であることを特徴とする特許請求の範囲1によるゴム引布

8. 前記加硫剤は硫黄、硫黄供与剤、有機加硫剤の1種以上であることを特徴とする特許請求の範囲1によるゴム引布用ゴム組成物。

4. 前記加硫剤は硫黄、4,4'-ジチオモルフオリン、アルキルフエノールジスルフィドであることを特徴とする特許請求の範囲3によるゴム引布用ゴム組成物。

5. 前記加硫促進剤はNNジエチルチオウレア、NNジブチルチオウレア、NNジフェニルチオウレア、エチレンチオウレア、ジラウリルチオウレアの1種以上であることを特徴とする特許請求の範囲1～4のいずれかのゴム引布用ゴム組成物。

6. 前記副加硫促進剤は2-メルカプトベンゾチアゾール、2-ベンゾチアジリジアルファイド、2-メルカプトチアゾールの亜鉛塩、2-(2,4-ジニトロフェニルチオ)ベンゾチアゾール、Nシクロヘキシル-2-ベンゾチアジリル・スルフェンアミド、Nオキシジエチレン-2-ベン

(1)

(2)

本発明はゴム引布用ゴム粘成物に関し、詳しくはゴム引布とした場合、いわゆるカールを生ぜず裁断、縫製、接着等の加工が容易なゴム引布を製造するためのゴム粘成物に係るものである。

このようにしてゴム引布を製造する場合、高温にて加硫を行なうため、ゴム引布全体が脱揮して減少する。室内放置中、蒸布は湿分を吸収して伸

加硫完了後、30～160℃の湯湯、水蒸気、過熱蒸気で熱処理し、カールを修正する方法もあるが、この方法も、カール修正工程と言う付加的工程を必要とする点で前述の従来技術と同様な欠点を有している。

本発明は、このようなカールを生じないゴム引布を製造するためのゴム組成物を提供することを目的とするものである。

- (1) 天然ゴム、硫黄架橋可能なジエン系ゴムの1種以上……100重量部
- (2) 加硫剤……加硫剤との硫黄分2重量部以下
- (3) チオウレア系加硫促進剤の1種以上……1.5～4重量部
- (4) テアゾール系化合物、スルフェンアミド系化

張し、前記縮少を回復するが、一方ゴム層は縮少した状態で固定されるため、基布の伸張に伴つてゴム引布の両隅部（耳部）がゴム層方向にカールし、甚しき場合にはスルメ状に捲き込んでしまうという欠点がある。かかる欠点はゴム引布を截断、縫製などの加工作業の効率化を極端に悪化せしめていた。

また、特にナイロンを基布とするゴム引布に、

合物の群より成る副加硫促進剤の1種以上……

2.0 重量部以下

より基本的に成ることを特徴とするものである。

かかる本発明によるゴム引布用ゴム組成物によれば、ゴム引布製造上、カール現象が生ずることがなく、このためカールを修正するため付加的工程を設ける必要がない。したがって、カール修正工程によつて、ゴム層の物性を損うことのない良質で、かつ鋭断、縦製、捲着等加工が容易なゴム引布を安価に提供しえるものである。

本發明を更に詳しく説明する。

前述のように、高温加硫後巻物状態で貯蔵されたゴム引布はゴム層を内側とし、カールする傾向があるわけであるが、この原因は大別すると、

(イ) ゴム引布を構成する蒸布は高温加硫時に便端に脱湿され、室内放置中、空気中の水分を吸収し伸張すること、

(ロ) 反面、緊張下で加硫されたゴム層は弛緩状態では収縮すること。

の二つに因があると考えられる。

(6)

この原因のうち、(1)の原因の因である蒸布を改質することは、ゴム引布の風合を阻害するため、対象とするわけにはいかない。したがって、前述の(1)の原因を除去すること、即ちゴム層の改良が最良の方法である。即ち、加硫ゴム層が弛緩状態において、殆んど収縮しないようにすることである。

ゴム層の収縮力は周知のように、ゴムのエントロピー弾性によるものであり、Barton及びHart氏らの研究(Ind. Eng. Chem., 44, 2449 (1952))によれば、ゴム層の200モデユラスがその目安となると言っている。そこで本発明者は加硫ゴムの200モデユラスを 10 kg/cm^2 以下にするようなゴム組成を追求した。ただし、ゴム引布用ゴム組成物として用いるためには、配合剤をゴムに混合する場合および配合されたゴムを放置しておく期間中スコッチしないこと、通常の加硫条件(温度 $140\sim 170^\circ\text{C}$; 時間 $5\sim 15$ 分)で充分に加硫すること、の二条件をさらに充足せねばならない。

本発明者は上記の条件を充足せしめるゴム引布

(7)

ことが大切である。本発明者等は加硫剤の加硫関与の硫黄分に換算し、ゴム分100重量部に対し、2重量部以下であることを見出したのである。即ち、加硫剤が硫黄の場合2重量部以下、他の加硫剤の場合は化合物中の加硫関与の硫黄分が2重量部以下とならなければならない。加硫剤中の加硫関与の硫黄分が50重量部であつた場合、添加される加硫剤は4重量部以下ということになる。最適には加硫関与の硫黄分は1重量部以下である。

一般に有機加硫剤の場合、4重量部以下である。加硫促進剤は加硫剤によるゴム層の加硫を促進させるため添加される。

このような加硫促進剤としては、チオウレア系化合物の群より選択された1種以上が用いられる。たとえばNNジエチルチオウレア、NNジブチルチオウレア、NNジフェニルチオウレア、エチレンチオウレア、ジラウリルチオウレアなどの1種以上であることができる。

この加硫促進剤は主成分ゴム分100重量部に対し、1.5～4重量部添加される。1.5重量部未満

(9)

用ゴム組成物として、前述のような組成が最適であることを見出したのである。

本発明の内容を更に詳しく述べれば、まず主成分であるゴム分は天然ゴム、硫黄架橋可能なジエン系ゴムの1種以上である。一般にゴム引布用のゴム分として用いられるからである。ジエン系ゴムとしては、たとえばスチレン-ブタジエンゴム(SBR)、ブタジエンゴム(BR)、エチレン-プロピレンゴム(EPDM)などを挙げることができる。

次に、加硫剤としては、たとえば硫黄、硫黄供与剤、有機加硫剤の1種以上が用いられる。有機加硫剤の例としては、4, 4'-ジチオモルフォリン、アルキルフェノールジスルフィドなどを挙げることができる。

加硫ゴム層が収縮するか否かは、加硫に用いられる硫黄分の量と密接な関係を有するものと考えられる。即ち、硫黄分が多いと架橋の数が増加し、収縮しやすくなるのである。したがって、収縮が少ないゴム層を製造するためには、少量の硫黄分を配合してしかも充分に加硫し終えるようにする

(8)

であると、少量の加硫剤で充分にゴム層を加硫させることができないからである。

また4重量部を超えると加硫が速くなりスコッチしやすくなり製造上トラブルを起しやすくなる。

副加硫促進剤としてチアゾール系化合物、スルフェニアミド系化合物の群より成るものの1種以上が用いられ、この例としては、2-メルカプトベンゾチアゾール、2-ベンゾチアジル・ジサルファイド、2-メルカプトチアゾールの亜鉛塩、2-(2, 4-ジニトロフェニルチオ)ベンゾチアゾール、Nシクロヘキシル-2-ベンゾチアジル・スルフェニアミド、Nオキシジエチレン-2-ベンゾチアジルスルフェニアミド、NNシクロヘキシル-2-ベンゾチアジルスルフェニアミド、などの1種以上を挙げることができる。この副加硫促進剤は加硫促進剤と共に加硫剤による加硫を促進するため添加され、添加量ゴム分100重量部に対し、2.0重量部以下添加される。2.0重量部を超えるとカールを生じ易いことが実験的に判つた。

(10)

さらに本発明によるゴム引布用ゴム組成物には必ずに応じた加硫剤、加硫促進剤などの使用量に応じ、適当量の金属酸化物、金属塩、ステアリン酸などを添加しえる。

以下本発明の実施例について説明する。

実施例 1

| | |
|--|---------|
| スチレンブタジエンゴム | 100重量部 |
| 硫 黄 | 0.5 " |
| 加硫促進剤 (NN-ジエチレンチオウレア) | 1.5~4 " |
| 副加硫促進剤 (N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド) | 1.5 " |
| 金属酸化物(亜鉛華) | 1~5 " |
| 金属塩(ステアリン酸亜鉛) | 1~5 " |
| ステアリン酸 | 1 " |
| クマロン樹脂 | 1~15 " |
| プロセスオイル | 1~20 " |
| 充 填 剤 (炭酸カルシウム又は珪酸、又は併用) | 1~150 " |
| 老化防止剤(アルキルフェノール系) | 1~2 " |

(11)

ールすることがなかつた。また、このゴム引布用ゴム組成物は若布の種類に限定されことなく用いることができることがわかつた。

出願人代理人 雨 宮 正 季

実施例 2

| | |
|--|-------|
| スチレンブタジエンゴム | 70重量部 |
| 天 然 ゴ ム | 30 " |
| 硫 黄 | 1.0 " |
| 加硫促進剤 (ジラウリルチオウレア) | 2.0 " |
| 副加硫促進剤 (N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド) | 2.0 " |
| 亜 鉛 華 | 5.0 " |
| 酸化チタン | 1.0 " |
| ステアリン酸 | 2.0 " |
| クマロン樹脂 | 5.0 " |
| プロセスオイル | 5.0 " |
| ク レ ー | 2.0 " |
| 珪 酸 | 3.0 " |
| ジエチレングリコール | 3.0 " |
| 老化防止剤 (アルキルフェノール系) | 2.0 " |

以上、実施例1、2で示したゴム引布用ゴム組成物でゴム引布を製造したところ、加硫工程後、そのまま室内に放置しておき、裁断した場合、カ

(12)

(13)